




3145 RTV, защитное покрытие

	<p>ОСОБЕННОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Простой в использовании • Обеспечивает хорошую механическую защиту • Сушка при комнатной температуре
---	--

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентное силиконовое покрытие. Вулканизирующийся при комнатной температуре (RTV) отверждением влажностью воздуха. Прозрачный, не коррозионный, не содержит растворителя. Не самовыравнивающийся. Непрозрачное серое покрытие повышенной прочности и ударной прочности больше, чем у 3140 RTV.

Готовый к использованию, общего назначения. Для лабораторного и промышленного использования. Подходит для кратковременных погружений в воду. Обладает высокой прочностью и высокой адгезией к большинству материалов используемых в электронике сегодня. Для лучшего и более длительного схватывания с поверхностью рекомендуется сперва очистить поверхность и подготовить с помощью *M-LINE RTV Primer No. 1*. Прочность на разрыв много выше, чем у 3140 RTV.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур
от -45° до +200°C

Рекомендации по сушке

Примерно через 2 часа герметик перестает липнуть при соприкосновении. Отверждение происходит при комнатной температуре +24°C и относительной влажности воздуха 50% для каждых 0.5мм. Чем ниже влажность, тем дольше происходит отверждение.

Важно: отверждение происходит должным образом, если подвергается воздействию воздуха.

Срок годности

Минимум 6 месяцев при +24°C.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

3145 RTV, 3x85г